

ÖLBENZIN

Abkürzung		Indikative chemische Analysen										
Tsp	W. Nr.	C	Mn	Si	S	P	Al	B	Cr	Mo	Ni	Cu
C35	1.1172	0.33	0.50	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-
		0.38	0.80	0.20	0.02	0.02	0.05	-	0.10	0.02	0.10	0.10
C40	1.0511	0.38	0.50	0.15	-	-	0.015	-	-	-	-	-
		0.43	0.70	0.30	0.02	0.02	0.03	-	0.10	0.02	0.10	0.10

Abkürzung	Indikative mechanische Eigenschaften			Ziel
	(+U+C)			
	Rm (MPa)	A5%	Z%	
C35	650	7	-	Flexible Rohrleitungen für den Transport von Erdölprodukten
	-	-	-	
C40	850	7	-	Flexible Rohrleitungen für den Transport von Erdölprodukten
	-	-	-	